

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W024434-B02

第 1 页 共 4 页



检 测 报 告

样品名称	学生服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海楚秀服饰有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	2条
样品状态/描述	无异常/ 藏青色针织		委托样品送到日期	2026-07-16
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-07-16		至 2026-07-21	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-07-21			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施廷婷

编制

李沁怡

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W024434-面料

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 67 ±5 聚酯纤维 33 ±5	棉 69.5 聚酯纤维 30.5	符合
2	顶破强力		N	≥250	929	符合
3	起毛起球		级	≥3-4	3-4	符合
4	pH值		/	4.0～8.5	6.0	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
7	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
10	耐摩擦色牢度	干摩[直向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[直向]	级	≥3	4	符合
11	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
12	耐光色牢度		级	≥4	4	符合

样品编号:26W024434-镶条

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W024434-整体1

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	面料	N	≥140	裤后裆缝：300	符合
2	异味		/	无	无	符合

样品编号:26W024434-整体2

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	面料	N	≥140	裤后裆缝：330	符合
2	异味		/	无	无	符合

备注： 1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。
2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
4. 此报告委托单位做更改
5. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	 
贴样	
其他 说明	