

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W033911-B02

第 1 页 共 6 页



检 测 报 告

样品名称	学生服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海楚秀服饰有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1件
样品状态/描述	无异常/ 白色针织长袖		委托样品送到日期	2026-09-01
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-09-01 至		2026-09-03	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-09-14			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

乔丹

编制

杨妃妃

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W033911-白色面料

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 100	棉 100	符合
2	燃烧性能	燃烧等级（洗前）	/	/	不适用	/
		燃烧等级（洗后）	/	/	不适用	/
3	胀破强力		/	/	不适用	/
4	顶破强力		N	≥250	775	符合
5	起毛起球		级	≥3-4	3-4	符合
6	断裂强力	经向	/	/	不适用	/
		纬向	/	/	不适用	/
		纵向	/	/	不适用	/
		横向	/	/	不适用	/
7	pH值		/	4.0~8.5	6.3	符合
8	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
9	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第5页)	符合
10	耐水色牢度	原样变色	/	/	/	/
		沾色	/	/	/	/
		沾色	/	/	/	/
11	耐酸汗渍色牢度	原样变色	/	/	/	/
		沾色	/	/	/	/
		沾色	/	/	/	/
12	耐碱汗渍色牢度	原样变色	/	/	/	/
		沾色	/	/	/	/
		沾色	/	/	/	/
13	耐摩擦色牢度	干摩	/	/	/	/
		湿摩	/	/	/	/
14	耐皂洗色牢度	原样变色	/	/	/	/
		沾色	/	/	/	/
		沾色	/	/	/	/
15	耐光色牢度		级	≥4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W033911-白色面料

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
16	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	≥3-4	4	符合
		碱性	级	≥3-4	4	符合

样品编号:26W033911-藏青拼料

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 100	棉 100	符合
2	pH值		/	4.0~8.5	4.5	符合
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
4	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第5页)	符合

样品编号:26W033911-罗纹-藏青夹红白

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第5页)	符合

样品编号:26W033911-长袖整体

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	面料	N	≥140	后袖窿缝：310	符合
		里料	/	/	不适用	/
2	接缝处纱线滑移		/	/	不适用	/
3	水洗尺寸变化率	长度	%	-4.0~+2.0	-1.7	符合
		宽度	%	-4.0~+2.0	-3.6	符合
4	水洗后扭曲率	上衣	%	≤5	2.3	符合
5	洗后外观质量		/	符合标准规定	经水洗后，外观无明显变化。变色4级	符合
6	断针类残留物		/	不允许	未检出	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W033911-长袖整体

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
7	婴幼儿及儿童服装的绳带要求	/	符合标准规定	符合标准规定	符合
8	锐利尖端与锐利边缘	/	不应存在	不存在	符合
9	异味	/	无	无	符合
备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。 2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 4. 此报告委托样品数量, 样品状态/描述和样品特征状态做更改。并报告数据引自报告编号26W033911。 5. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

第 5 页 共 6 页

按照GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》测定24种致癌芳香胺

检测结果如下:

序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)	序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出	13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出	14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出	15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出	16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出	17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出	18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出	19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出	20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出	21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出	22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出	23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出	24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	